



Réservoir d'eau en PVC

Réparation fissure, ou morceau cassé

PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Kit de
Réparation
Epoxy

Abrasifs P40

Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Mélanger résine et durcisseur selon le dosage suivant: en poids 100g pour 60g ; en volume 100 pour 70. Couper des bouts de mat de verre en fonction de la réparation à effectuer.



Appliquer 1 couche de résine sur l'étendue de la fissure.



Appliquer le mat de verre, et l'imprégner de résine jusqu'à parfaite transparence du mat. Répéter 2 à 4 fois l'opération, selon l'ampleur du dégât, couches mouillé sur mouillé.



Après durcissement du composite, poncer à l'abrasif P40.



Pour la finition, appliquer 1 à 2 couches de résine.

💡 ASTUCE : Pour la réparation d'un morceau cassé, le recoller avec la résine, en un premier temps, laisser durcir. Suivre ensuite les instructions.